



BestSeal AC400

Feb. 2021 Version

Màng chống thấm đàn hồi cao, gốc Acrylic co-polymer biến tính

Mô tả:	BestSeal AC400 là hợp chất chống thấm một thành phần, gốc Acrylic co-polymer biến tính với độ đàn hồi cao.
Ứng dụng:	BestSeal AC400 dùng để chống thấm cho các hạng mục như: <ul style="list-style-type: none"> Sê-nô, sân thượng, sàn toa-lét... Hồ bơi, bể chứa nước, mặt cầu, đường ống cấp thoát nước.... Sàn mái, ban công, tầng hầm... Tường ngoài, vách tường đứng, chân tường trên mái... Trám bít lỗ đinh mái tole, khe nứt bê tông, các mối nối, joint gạch ốp lát...
Ưu điểm:	<ul style="list-style-type: none"> Một thành phần, dễ thi công. Lực bám dính cao và bịt kín các vết nứt nhỏ. Chịu đựng thời tiết tốt đặc biệt đối với tia tử ngoại. Dễ thi công với những dụng cụ sẵn có như: ru-lô, cọ quét, vòi phun... Không gây ô nhiễm nguồn nước (kể cả nước sinh hoạt) khi tiếp xúc trực tiếp sản phẩm. Không cháy, không mùi, không độc hại đối với người thi công.

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Dạng/màu sắc:	Dẻo quánh dạng kem/ Xám tự nhiên
Thành phần:	Nano Acrylic Co-polymer biến tính và các phụ gia, khoáng chất.
Đóng gói:	5; 20; 25 kg/thùng
Định mức sử dụng:	0.4 ÷ 0.8 kg/m ² /lớp (tùy theo điều kiện bề mặt và yêu cầu khả năng chống thấm)
Bảo quản:	Nơi thoáng mát, khô ráo, nhiệt độ môi trường 5°C ÷ 35 °C
Hạn sử dụng:	12 tháng kể từ ngày sản xuất

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Tỷ trọng:	1.40 ± 0.02 kg/lít (ASTM D1475-13)
Cường độ chịu kéo:	≥ 1.0 MPa (ASTM D412-02)
Độ giãn dài tới đứt:	≥ 200 % (ASTM D412-02)
Độ bám dính:	≥ 0.75 MPa (ASTM D4541-02)
Chịu áp lực nước:	≥ 0.6 MPa

BESTMIX CORPORATION

www.bestmix.vn

HEAD OFFICE:
 Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tân Uyên IP,
 Tân Uyên Town, Bình Dương Province
 Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
 Email: info@bestmix.com.vn

HCMC BRANCH I:
 378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
 Tân Bình Dist., Ho Chi Minh City
 Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
 Email: bm1@bestmix.com.vn

HCMC BRANCH II:
 23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,
 Bình Thạnh Dist., Ho Chi Minh City
 Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
 Email: bm2@bestmix.com.vn

NHA TRANG BRANCH:
 989 Le Hong Phong Street,
 Phuoc Long Ward, Nha Trang City
 Tel: 090 545 3579
 Email: bm3@bestmix.com.vn

CENTRAL BRANCH:
 478B1 Dien Bien Phu Street,
 Thanh Khe District, Da Nang City
 Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
 Email: bm4@bestmix.com.vn

NORTHERN BRANCH:
 TT6.2 - 65, Dai Kim Urban Area,
 Hoang Mai District, Ha Noi City
 Tel: (024) 3200 8234
 Email: bm5@bestmix.com.vn

